



**Contreplaqué ignifuge avec intérieurs  
et faces 100% peuplier**

*L'innovation qui défie les flammes*



- TRAITEMENT IGNIFUGE SUR LA TOTALITÉ DU PANNEAU
- PLANTATIONS EUROPÉENNES CONTRÔLÉES ET DURABLES
- IDÉAL POUR LES PROJETS DE BÂTIMENTS PUBLICS

**garnica**

Challenge the ordinary



## Contreplaqué ignifuge avec intérieurs et faces 100% peuplier

L'innovation qui défie les flammes

Traitements sur demande :



### Description :

Contreplaqué modifié par un processus innovant de traitement qui confère à l'ensemble du contreplaqué une exceptionnelle résistance au feu, certifiée par les tests les plus stricts, même après ponçage ou usinage.

D'excellentes propriétés mécaniques, un certificat structurel CE1 et une large gamme de formats disponibles pour répondre à tout type de projet.

Durabilité maximales et légèreté grâce à sa composition à base de bois européen issu de plantations à croissance rapide.

**Collage :** Classe I (intérieur), conformément à la norme EN 636

**Émission :** Classe E1, conformément à la norme EN 13986.

CARB Phase 2 faible émission de Formaldéhyde (sur demande)

**Qualité des faces :** BB/BB

### Applications/Utilisations :

Contreplaqué idéal pour les projets de construction de restaurants, auditoriums, écoles et autres bâtiments publics. Euroclasse B-s1-d0 et ASTM E-84 attestant de ses excellents résultats lors des tests de résistance au feu.



### Formats et épaisseurs

Format mm	2500x1220								
Épaisseurs mm	9	10	12	15	18	21	25	30	40
Nbre Plis	5	7	7	9	9	11	13	15	19
Format mm	3100x1530*								
Épaisseurs mm	9	12	15	18	21	25	30	40	
Nbre Plis	5	7	9	9	11	13	17	19	

Les formats indiqués sont susceptibles de varier sans préavis. Merci de contacter votre interlocuteur commercial habituel afin de vérifier avec lui les disponibilités.

### Caracteristiques techniques

	Valeurs	Normes
Densité (Kg/m <sup>3</sup> )	460-520	EN 323
Module d'élasticité (N/mm <sup>2</sup> )	3.400-4.700	EN 310
Résistance à l'arrachement (kgf)	135	EN 320
Humidité (%)	6-14	EN 322

Les informations contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et peuvent changer sans préavis. Les éventuels changements des caractéristiques techniques s'effectueront en fonction de nouveaux développements technologiques.



Certifications sur demande :



CARB Phase 2 / TSCA Title VI

ASTM E-84 Class A CE 1

The mark of responsible forestry  
Ce logo fait uniquement référence aux produits FSC MIX CREDIT

# garnica

Challenge the ordinary

Parque de San Miguel, 10 - bajo  
26007 Logroño, La Rioja  
España  
Tel: +34 941 51 19 82  
Fax: +34 941 51 23 57  
sales@garnica.one  
www.garnica.one